

Werkstoffdatenblatt 1.4404, 1.4432, 1.4435

Fiche technique 1.4404, 1.4432, 1.4435

Kurzname Nom	EN-Norm Norme-EN	AISI	AFNOR	DIN Kurzbezeichnung DIN Abréviation
X2CrNiMo17-12-2	1.4404	316 L	Z3CND17-11-02	1.4404
X2CrNiMo17-12-3	1.4432	316 L	Z3CND18-14-03	1.4432
X2CrNiMo18-14-3	1.4435	316 L	Z3CND18-14-03	1.4435

Rost- und säurebeständiger
Bandstahl nach EN 10088-2

Acier en bande inoxydable
selon EN 10088-2

Chemische Analyse (in Gewichts-%)

Composition chimique (en % du poids)

Werkstoff Matériel	C	Si max.	Mn max.	P max.	S max.	Cr	Ni	Mo	N max.	PREN
1.4404	0.03	1.0	2.0	0.045	0.015	16.5-18.5	10.0-13.0	2.0-2.5	0.11 %	25
1.4432	0.03	1.0	2.0	0.045	0.015	16.5-18.5	10.5-13.0	2.5-3.0	0.11 %	25
1.4435	0.03	1.0	2.0	0.045	0.015	17.0-19.0	12.5-15.0	2.5-3.0	0.11 %	26
1.4435 BN2	0.03	1.0	2.0	0.045	0.015	17.0-18.0	12.5-14.0	2.5-3.0	0.11 %	26

Abmessungen

Bandstahl

Dicke, kaltgewalzt: 0.10 – 6.00 mm
Dicke, warmgewalzt: 2.00 – 12.00 mm
Breiten sind abhängig von der Dicke : 2.00 – 2000 mm

Lieferform:

- in Ringen
- auf Spulen gewickelt
- in gerichteten Streifen
- mit Schnittkanten
- mit entgrateten Kanten
- mit arondierten Kanten

Dimension

Acier en bande

Epaisseur, laminé à froid : 0.10 – 6.00 mm
Epaisseur, laminé à chaud : 2.00 – 12.00 mm
Largeurs selon épaisseur : 2.00 – 2000 mm

Forme de livraison :

- en torches
- en bobines
- en bandes redressées
- avec bords cisaillés
- ébavurés
- ou arrondis

Bandstahl in Tafeln

Abmessung (mm)

Tafelgewicht (kg)

0,10 x 300 x 2000
0,15 x 300 x 2000
0,20 x 300 x 2000
0,30 x 300 x 2000

0.48
0.72
0.96
1.44

Bande sous forme de tôles

Dimension (mm)

0,10 x 300 x 2000
0,15 x 300 x 2000
0,20 x 300 x 2000
0,30 x 300 x 2000

Poids par feuille (kg)

0.48
0.72
0.96
1.44

Andere Streifenabmessungen
können in unserem Service Center hergestellt werden.

D'autres dimensions peuvent
être produites dans notre propre Service Centre.

Bleche aus Vorrat

Blechtafeln 0.50-40 mm
in Standardformaten

Tôles du stock

tôle en ép. 0.50-40 mm
en formats standards

Verwendung

Diese vier Werkstoffe sind die bekanntesten Vertreter der Gruppe der nichtrostenden austenitischen säurebeständigen Stähle.

In Gegenwart von schwach chloridhaltiger Medien wird häufig der Werkstoff 1.4404 (V4A) eingesetzt. Er besitzt im Gegensatz zum 1.4301/07 (V2A) durch seinen Anteil von 2 % Molybdän eine erhöhte Beständigkeit gegen Chloride und stark anorganischen Säuren.

Typische Einsatzgebiete sind unter Anderem alle Bereiche, die öfter mit Salzwasser in Berührung kommen, wie z. B. Beschläge im Schiffbau. Zudem wird er für Kaminauskleidungen, Komponenten in Hallenbädern (nicht Solebäder) sowie viele weitere Anwendungen in der allg. Industrie sowie in der chemischen Industrie eingesetzt.

Pitting Resistance Equivalent Number (PREN) / Lochfrass-Index / Wirksumme

Der PREN-Index ist ein Mass für die Korrosionsbeständigkeit eines nichtrostenden Edelstahls oder einer Nickelbasis-Legierung. Generell gilt: Je höher der PREN-Wert, desto korrosionsfester ist der Stahl. Die Berechnung des PREN-Wertes erfolgt nach folgender Formel: $PREN = 1 \times \%Cr + 3,3 \times \%Mo + 16 \times \%N$

Bitte beachten sie, dass in der Literatur für die Berechnung der Formel unterschiedliche Multiplikatoren angegeben werden. Nach dieser Formel gelten Stähle mit einem PREN-Index über 33 als meerwasserbeständig.

Schweissbarkeit

Die Schweissbarkeit ist nach allen elektrischen Verfahren gut, ein Gassschmelzschweissen sollte nicht angewendet werden, da es zu einer Aufkohlung der Legierung kommen kann.

Verarbeitbarkeit

Wie bei allen austenitischen nichtrostenden Stählen ist eine Kaltumformung sehr gut möglich. Dabei kann der Stahl je nach Kaltverfestigung magnetisch werden. Die gegenüber unlegierten Stählen erheblich stärkere Kaltverfestigung verlangt jedoch entsprechend höhere Umformkräfte und eine mögliche anschliessende Wärmebehandlung (Weichglühen).

Die bei einer Warmumformung oder beim Schweißen entstehenden Anlauffarben oder Zunderbildungen beeinträchtigen die Korrosionsbeständigkeit. Sie müssen durch Beizen (z.B. Beizpasten) bzw. Schleifen oder Sandstrahlen (eisenfrei) entfernt werden.

Die spanende Bearbeitung muss wegen der Neigung zur Kaltverfestigung und wegen der schlechten Wärmeleitfähigkeit mit Werkzeugen aus hochwertigem Schnellarbeitsstahl (gute Kühlung erforderlich) oder besser noch mit Hartmetallwerkzeugen vorgenommen werden.

Schwefelfreie austenitische nichtrostende Stähle sind im Allgemeinen gut polierfähig.

Utilisation

La qualité 1.4404 (V4A) est souvent utilisée en présence de chlorures faible. Contrairement au 1.4301/07 (V2A), elle possède grâce à sa teneur de 2 % de molybdène une résistance plus élevée aux chlorures.

Les applications incluent tous les domaines étant en contact avec de l'eau salée telles que les armatures dans la construction navale. En outre, elle est utilisée pour la restauration de cheminées, piscines couvertes et dans l'industrie chimique.

Pitting Resistance Equivalent Number (PREN) / Indice de piqûre / résistance aux piqûres

L'index PREN est une mesure de la résistance à la corrosion d'un acier inoxydable ou d'un alliage inoxydable à base de nickel. En général, plus l'index PREN est élevé, plus l'acier est résistant à la corrosion. La calculation de l'index PREN s'effectue selon la formule suivante :

$$PREN = 1 \times \%Cr + 3,3 \times \%Mo + 16 \times \%N$$

Veuillez noter qu'il existe dans la littérature différents multiplicateurs de la formule.

Selon cette formule, les aciers avec un index PREN de plus de 33 sont résistants à l'eau de mer.

Soudabilité

La soudabilité est bonne pour toutes les procédures électriques, un soudage par fusion de gaz ne devrait pas être appliqué.

Usinabilité

Comme pour tous les aciers inoxydables austénitiques, un façonnage à froid est possible. Dans ce cas, l'acier peut devenir magnétique en fonction de l'écrouissage. L'écrouissage plus fort par rapport aux aciers non alliés demande une force de façonnage plus élevée et un traitement thermique (recuit) peut être nécessaire par la suite.

La coloration découlant d'un façonnage à chaud ou du soudage nuisent à la résistance à la corrosion. Ces traces doivent être enlevées par décapage (pâte) resp. meulage ou sablage (sans fer).

Cet usinage doit être effectué avec des outils en acier rapide (bon refroidissement nécessaire) ou mieux encore en métal dur en raison de la tendance à l'écrouissage et la mauvaise conductivité thermique.

Les aciers inoxydables austénitiques sans soufre sont en général bien polissables.

Oberflächenausführungen

Etats de surfaces

Beschreibung	Nach EN 10088-2 selon EN 10088-2	DIN	ASTM	Description
Warmbandgewalzt, geglüht, gebeizt, zunderfrei	1D	c2(IIa)	1	Laminée en bande à chaud, recuit, décapé, sans calamine
Kaltgewalzt, blankgeglüht, « bright annealed »	2R	m (IIId)	BA	Laminé à froid, recuit brillant, « Bright Annealed »
Kaltgewalzt, geglüht, gebeizt, leicht nachgewalzt	2B	n (IIIc)	2B	Laminé à froid, recuit décapé, légèrement relaminé
Kaltgewalzt, geglüht, gebeizt, matt	2D	h (IIIb)	2D	Laminé à froid, recuit décapé, aspect mat
Kaltverfestigt auf höhere Festigkeitsstufe, „temper rolled“, blank	2H	f (IIIa)	TR	Laminé à froid, écroui avec résistance à la traction élevée, « Temper Rolled » blanc
Kaltgewalzt, geglüht, geschliffen, Korngrösse zu definieren	2G	o (IV)	3	Laminé à froid, recuit, meulé, grain de meulage à définir
Kaltgewalzt, geglüht, gebürstet, glatter als geschliffen	2J	q	6	Laminé à froid, recuit, brossé, plus fin que meulé
Kaltgewalzt, geglüht, fein geschliffen, seidenmatt poliert, für besondere Anforderungen, Rauheitswert Ra max. 0,5 my (z.B. OUTOKUMPU 4N)	2K	p (V)	4	Laminé à froid, recuit, meulé fin, poli semi-mat pour exigences plus spécifiques, valeur de la rugosité Ra max. 0,5 my (p.ex. OUTOKUMPU 4N)
Kaltgewalzt, wärmebehandelt, nicht entzundert	2E			Laminé à froid, traité thermiquement, décalaminage mécanique

Toleranzen

Tolérances

Dickentoleranzen

Tolérances d'épaisseur

Warmbandgewalzt Laminé en bandes à chaud EN 10051		Kaltbreitbandgewalzt Laminé en coils larges DIN EN ISO 9445-2		Präzisionsbandgewalzt Laminé en bandes de précision DIN EN ISO 9445-1	
Nenndicke Epaisseur nominale [mm]	Abweichung Tolérance [mm]	Nenndicke Epaisseur nominale [mm]	Abweichung Tolérance [mm]	Nenndicke Epaisseur nominale [mm]	Abweichung Tolérance [mm]
2.00- 2.50	± 0.21	0.30-0.499	± 0.030		
2.51- 3.00	± 0.22	0.50-0.699	± 0.040	0.10-0.149	± 0.010
3.01- 4.00	± 0.24	0.70-1.099	± 0.050	0.15-0.199	± 0.012
4.01- 5.00	± 0.26	1.10-1.499	± 0.060	0.20-0.249	± 0.012
5.01- 6.00	± 0.28	1.50-1.999	± 0.075	0.25-0.399	± 0.015
6.01- 8.00	± 0.30	2.00-2.499	± 0.100	0.40-0.499	± 0.018
8.01-10.00	± 0.33	2.50-2.999	± 0.120		
10.01-12.50	± 0.36	3.00-3.999	± 0.140	0.50-0.599	± 0.020
		4.00-6.499	± 0.150		

Breitentoleranzen:

Nach DIN EN ISO 9445-1

Tolérances sur largeur : selon DIN EN ISO 9445-1

Spezialtoleranzen:

Engere oder besondere Stärken- und Breitentoleranzen sowie spezielle Festigkeitswerte können in unserem Service-Center nach Ihren Spezifikationen und auf Wunsch hergestellt werden.

Tolérances spéciales:

Des tolérances spéciales sur la largeur et sur l'épaisseur ainsi que d'autres résistances peuvent être exécutées sur demande dans nos ateliers.

Mechanische Eigenschaften

Propriétés mécaniques

Ausführung Exécution	Zugfestigkeit Résistance à la traction	Härte Dureté	0.2% Dehngrenze 0.2% Limite élastique	Bruchdehnung Allongement à la rupture
	MPa (N/mm ²)	HV ca.-Werte valeurs indicatives	MPa (N/mm ²)	A 80 mm längs / en long.
geglüht / recuit	550-700	160-230	min. 235	min. 40 %
1/4 hart / dur	770-920	220-290	min. 400	min. 15 %
1/2 hart / dur	870-1020	265-320	min. 500	min. 7 %
3/4 hart / dur	1000-1150	300-360	min. 750	min. 4 %

Andere Festigkeitsstufen auf Anfrage.

D'autres degrés de résistance à la traction sur demande

Physikalische Eigenschaften

Dichte

ca. 8.0 kg/dm³ bei ca. 20°C

Wärmeausdehnungskoeffizient

20-100°C	$16.0 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
20-200°C	$16.5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
20-300°C	$17.0 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
20-400°C	$17.5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
20-500°C	$18.0 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

Spezifische Wärme

ca. 0.5 J/(g* bei ca. 20 °C

Wärmeleitfähigkeit

ca. 15 W/(K*m) bei ca. 20 °C

Spezifische elektrische Leitfähigkeit

ca. $1.3 \cdot 10^{-6}$ S/m bei ca. 20°C

Spezifischer elektrischer Widerstand

ca. 0,75 (Ohm*mm²)/m bei ca. 20 °C

E-Modul

ca. 200'000 N/mm² bei ca. 20 °C

Polierfähigkeit

Ja, gut.

Grenztemperatur

Bei Prüfung nach DIN 50 914 tritt bei Einsatz bis 400°C und einer Betriebsdauer bis zu 100'000 Stunden keine interkristalline Korrosion auf.

Magnetisierbarkeit

In geglühtem Zustand nicht vorhanden, sie nimmt jedoch mit steigender Kaltverformung zu.

Wärmebehandlung

Härten durch Wärmbehandlung nicht möglich.

Lösungsglühen 1020-1100°C,
Abschrecken

Struktur

Austentisch

Propriétés physiques

Densité

ca. 8.0 kg/dm³ à env. 20°C

Coefficient linéaire de dilatation thermique

20-100°C	$16.0 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
20-200°C	$16.5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
20-300°C	$17.0 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
20-400°C	$17.5 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$
20-500°C	$18.0 \cdot 10^{-6} \cdot K^{-1}$

Chaleur spécifique

ca. 0.5 J/(g* à env. 20 °C

Conductivité thermique

ca. 15 W/(K*m) à env. 20 °C

Conductivité électrique

ca. $1.3 \cdot 10^{-6}$ S/m à env. 20°C

Résistance électrique spécifique

ca. 0,75 (Ohm*mm²)/m à env. 20 °C

Module d'élasticité

ca. 200'000 N/mm² à env. 20 °C

Polissabilité

Oui, bien

Température limite

400°C selon DIN 50 914 et lors de l'utilisation jusqu'à la température ci-dessus et une durée de max. 100 000 h. aucune corrosion intercristalline ne doit se produire.

Niveau d'aimantation

Pratiquement nul à l'état recuit, augmente avec le degré d'écrouissage.

Traitements thermiques

pas de durcissement par traitement thermique.

Hypertrempe 1020-1100°C,
puis refroidissement rapide.

Structure

Austénitique